

## Vezana plošča BREZA BB/WG 9-slojna, EN314-2/KL3

| Artikel št. | Debelina | Dolžina  | Širina   |
|-------------|----------|----------|----------|
| 00352/0340  | 12 mm    | 1.500 mm | 3.000 mm |

Vezani les je lesni material iz tankih, križno lepljenih furnirjev. Furnir je prečno naložen, t.p. smer vlaken dveh nalegajočih plasti tvorijo kot 90°, kar uvrsti vezani les.

Plošče iz vezanega lesa so sestavljene iz najmanj treh furnirjev, debeline od 1,4 do 3,2 mm.

### VLAŽNOST

V obratu vsebuje vezani les ob dobavi običajno med 7 do 12 % vlage. Sprememba vlažnosti lahko vpliva na dimenzijo vezanega lesa.

### TEMPERATURA:

Spremembe temperature (+100 °C do - 160 °C) ne vplivajo na dimenzije vezanega lesa.

### UPORABA NA PROSTEM:

Za zunanjo uporabo je potrebno površino vezanega lesa ustrezno obdelati. Robove je potrebno zaščititi pred vdorom vlage.

### TRDOTA - LASTNOSTI:

Trdota vezanega lesa je odvisna od vrste lesa, debeline furnirja, debeline vezanega lesa ter smeri vlaken. Kakovost furnirja na površini ne vpliva na trdnost vezanega lesa.



## LASTNOSTI

## SPECIFIKACIJA

|          |          |
|----------|----------|
| Debelina | 12 mm    |
| Širina   | 3.000 mm |
| Dolžina  | 1.500 mm |
| Teža     | 37,8 kg  |

več informacij <https://si.jaf-development.com/shop/plosce/vezane-plosce/brezove-vezane-plosce/vezana-plosca-breza-bbwg-9-slojna--en314-2kl3~p14170248>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



#### Vezane plošče

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Vrsta lesa       | <b>Breza</b>        |
| Kakovost         | <b>CP/CP</b>        |
| Razred lepljenja | <b>EN 314-2/KL3</b> |

več informacij <https://si.jaf-development.com/shop/plosce/vezane-plosce/brezove-vezane-plosce/vezana-plosca-breza-bbwg-9-slojna--en314-2kl3~p14170248>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

