

Max ultraplas plošča Kara 0566 GA

Artikel št.
23233/0566

D x Š
4 100 x 1 300 mm

Max HGP plošče, izdelane po postopku "Postforming" se lahko pod vplivom temperature okoli okroglo rezkanega robnega traku nosilne plošče deformirajo. Uporabljajo se predvsem za izdelavo pohištvenih elementov kot npr. delovnih plošč za kuhinjo.

DEKOR



Kara 0566 GA
Površinska struktura Grafica



LASTNOSTI

 **EN 438-4**

 **Visoka trajnost**

 **Enostavna nega**

 **Higiensko neoporečno**

 **Obstojnost na svetlobi**

 **Navodilo za obdelavo**

SPECIFIKACIJA

Debelina	0.8 mm
Širina	1.300 mm
Dolžina	4.100 mm
Teža	6,182 kg
Plošča	
Uporaba	Pohištvo in notranja gradnja
Karakteristike	Postforming

več informacij <https://si.jaf-development.com/shop/plosce/ultrapas--hpl-plosce/hpl-laminatne-plosce/max-ultrapas-plosca-kara-0566-ga~p2975662>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

